

御中

発行日 年 月 日

試験成績書

マクセルクレハ株式会社

試験品名 : EPDM シート

品質保証部



品 番 : EB270N

測定温度 23℃

試験項目 (試験条件)	単 位	測定値
硬さ (タイプA)	-	70 1997版 (67) 2012版
引張特性 引張強さ	M P a	12.6
切断時伸び	%	600
熱老化試験 (ギヤ-式×100℃×72時間)		
硬さの変化	-	+2
引張強さ変化率	%	+4
切断時伸び変化率	%	-25
圧縮永久ひずみ試験 (25%圧縮×100℃×24時間)		
ひずみ率	%	37
静的せん断弾性率	M P a	1.04
<p>※ データ測定方法については、JIS K 6250の加硫ゴム物理試験方法に準拠したものです。 なお、硬さ試験は JIS K 6253-1997版、2012版を併記していますが弊社の規格は 1997版にて設定しています。</p> <p>※ 上記のデータは測定値であり、規格値ではありません。</p>		
以 上		