

御中

発行日 年 月 日

試験成績書

マクセルクレハ株式会社

試験品名 : 環境対応EPDMシート

品質保証部



品番 : EB270NE

測定温度 23℃

試験項目 (試験条件)	単位	測定値
硬さ (タイプA)	-	68 1997版 (65) 2012版
引張特性 引張強さ	MPa	10.9
切断時伸び	%	610
熱老化特性 (ギヤー式×100℃×72時間)		
硬さの変化	-	±0
引張強さ変化率	%	+8
切断時伸び変化率	%	-25
圧縮永久ひずみ試験 (25%圧縮×100℃×24時間)		
ひずみ率	%	23
静的せん断弾性率	MPa	0.89
※ データ測定方法については、JIS K 6250の加硫ゴム物理試験方法に準拠したものです。 なお、硬さ試験は JIS K 6253-1997版、2012版を併記していますが弊社の規格は 1997版にて設定しています。		
※ 上記のデータは測定値であり、規格値ではありません。		
以上		