

御中

発行日 年 月 日

## 試験成績書

マクセルクレハ株式会社

試験品名 : SBR系(耐摩耗)ゴムシート

品質保証部



品番 : GB465A

測定温度 23℃

試験項目 (試験条件)	単位	測定値
硬さ (タイプA)	-	65 1997版 (64) 2012版
引張特性 引張強さ	MPa	14.1
切断時伸び	%	550
熱老化試験 (ギヤ式×70℃×72時間)		
硬さの変化	-	+4
引張強さ変化率	%	+4
切断時伸び変化率	%	-7
圧縮永久ひずみ試験 (25%圧縮×70℃×24時間)		
ひずみ率	%	25
アクロン摩耗試験 (B法)		
摩耗体積	mm <sup>3</sup>	240
※ データ測定方法については、JIS K 6250の加硫ゴム物理試験方法に準拠したものです。 なお、硬さ試験は JIS K 6253-1997版、2012版を併記していますが弊社の規格は 1997版にて設定しています。		
※ 上記のデータは測定値であり、規格値ではありません。		
以上		