

御中

発行日 年 月 日

## 試験成績書

マクセルクレハ株式会社

試験品名 : 綿布(ヒラ織)

品質保証部



品番 :

測定温度 23℃

試験項目 (試験条件)	単位	測定値
厚さ	mm	0.40
引張強度 (タテ)	N/3cm	314
引張強度 (ヨコ)	N/3cm	222
引張伸度 (タテ)	%	10
引張伸度 (ヨコ)	%	10

※ 上記のデータは測定値であり、規格値ではありません。

以上